



全国マスチック事業協同組合連合会

マスチックストーン

M a s t i c S t o n e



マスチックストーン

繊細で豊かな動きのある仕上がり。
ローラー仕上塗材の決定版。

立体的なテクスチャーと自然石の表情は繊細で動きのあるパターンを表現します。
人や環境にも優しいオール水系のローラー工法仕上塗材です。

デザイン性

きめ細やかなローラー模様で
建物を豪華に演出します。
骨材発色の為、顔料にはない
多彩感と奥行きのある
仕上がりです。

水系材料

取扱いが簡単な水性の
樹脂を使用。水性なので臭気や
中毒、引火の危険性もなく、
周囲の環境や施工者にも
安全です。

VOC対策

ホルムアルデヒド・キシレン
・トルエン不使用で人や
環境に優しいです。

クリーン施工

ローラー施工の為、騒音や
塗材の飛散もなく、人や周囲の
環境に配慮したクリーンな
施工が可能です。

マスチックストーン 施工仕様

- 本施工の前に必ず試験吹き(試験塗り)を行い、希釈量(粘度)・塗布量(厚み)・色調等を確認し、標準見本が再現できるよう確認してください。
- 表中の数値は標準状態および塗布面が平滑時の値です。施工時期・下地の形状・状態により、多少の差異を生じる場合があります。
間隔時間は気温23℃(湿度50%)の場合ですが、低温・高湿等で乾燥条件が悪い環境の場合は間隔時間を長めにとってください。
- 新築下地は別途シーラーが必要になります。また改修(旧塗膜)においても、旧塗膜の種類や状態に応じシーラーや前処理が必要な場合があります。
- 材料使用前には必ず、安全データシート(SDS)を確認してください。

○マスチックストーンカラーHi仕様

下地密着性に優れたアクリル樹脂が主成分の水系着色下塗材です(色調:主材近似色)。
隠ぺい効果に優れており、仕上塗材の発色の良さを高めます。また耐候性の高い顔料を使用しているため目地部分への使用も可能です。

使用方法

- ・アクリルリシン・吹付タイル・石材調仕上塗材・各種塗り仕上げおよびサイディングボードの改修等。
- ・改修の場合、「マスチックストーンシーラーHi」を必ず塗布してください。
- ・建物の立地環境により汚染の進行が予測される場合や紫外線対策が必要な場合は、「マスチックストーンクリヤー」を塗布してください。
汚染の低減や耐久性向上を図る事が出来ます。

標準仕様	トップコートあり	工 程	使用材料名と調合割合	所要量(kg/m ²)	使用器具	回数	間隔時間
1	1	下塗材塗布	マスチックストーンカラーHi 清水 16kg 0.8~1.2kg	0.2~0.3	ウールローラー 塗料用刷毛	1	3時間以上
2	2	ベース塗り	マスチックストーン 清水 18kg 0.9~1.6kg	1.0~1.3	マスチック ローラー (砂骨ローラー)	1	4時間以上
3	3	模様塗り	マスチックストーン 清水 18kg 0.3~1.0kg	1.3~1.7		1	標準仕様:24時間以上 (最終養生) トップコートあり:24時間以上
—	4	トップコート塗布	マスチックストーンクリヤー(艶あり又は3分艶) 清水 15kg 1.6~2.3kg	0.15~0.20	ウールローラー	2	3時間以上 (工程内) 24時間以上 (最終養生)

○マスチックストーン弾性カラーSi仕様

アクリルシリコン樹脂系のシーラーレスファイラーです(色調:主材近似色)。
耐候性に優れ工程や工期の短縮に貢献します。塗膜は可とう性を有しますので旧塗膜のひび割れに追随し、また様々な旧塗膜に対して高い密着性が得られます。特に微弾性機能を高めたい場合に使用してください。

使用方法

- ・アクリルリシン・吹付タイル・石材調仕上塗材・各種塗り仕上げおよびサイディングボードの改修等。
- ・上記旧塗膜の場合、シーラーレスで使用することが可能ですが、劣化が著しい場合には「マスチックストーンシーラーHi」を塗布してください。
- ・建物の立地環境により汚染の進行が予測される場合や紫外線対策が必要な場合は、「マスチックストーンクリヤー」を塗布してください。
汚染の低減や耐久性向上を図る事が出来ます。

標準仕様	トップコートあり	工 程	使用材料名と調合割合	所要量(kg/m ²)	使用器具	回数	間隔時間
1	1	下塗材塗布	マスチックストーン弾性カラーSi 清水 15kg 0~0.5kg	0.3~0.4	ウールローラー 塗料用刷毛	1	4時間以上
2	2	ベース塗り	マスチックストーン 清水 18kg 0.9~1.6kg	1.0~1.3	マスチック ローラー (砂骨ローラー)	1	4時間以上
3	3	模様塗り	マスチックストーン 清水 18kg 0.3~1.0kg	1.3~1.7		1	標準仕様:24時間以上 (最終養生) トップコートあり:24時間以上
—	4	トップコート塗布	マスチックストーンクリヤー(艶あり又は3分艶) 清水 15kg 1.6~2.3kg	0.15~0.20	ウールローラー	2	3時間以上 (工程内) 24時間以上 (最終養生)

※目地を入れる事も可能です。詳しくはお問い合わせください。

微弾性

微弾性塗膜が躯体のヘアークラック
(0.8mm程度)に追従し浸水防止に貢献。
タックフリー設計なので汚れが
付きにくく、美観を保持し
建物を保護します。

シリコン樹脂

塗材のベースにアクリル
シリコン樹脂を採用。
高い耐候性を発揮し建物を
長期間守ります。

柔軟・しなやかで強い塗膜！



ひび割れに強い塗膜！



石材調の旧塗膜をマスチックストーンで豪華にキレイにリフレッシュ！！

石材調の旧塗膜をマスチックストーンに塗り替える事で、デザイン性と機能性共に満足度の高い仕上がりが得られます。



旧石材調塗膜

マスチックストーンカラーHi

マスチックストーン

マスチックストーン カラーサンプル



MA-1



MA-2



MA-3



MA-4



MA-5



MA-6



MA-7



MA-8



MA-9



MA-10



MA-11



MA-12



MA-13



MA-14



MA-15



MA-16



MA-17



MA-18



MA-19



MA-20

注意事項

- 写真の色は印刷の複製物と色が異なる場合がありますので、現物の商品見本でお確かめください。施工条件や施工下地の状態により、仕上がりの色調やパターンが多少異なる場合があります。
- 主原料はカラーセラミックス(有色陶磁器質骨材仕上塗材)ですので、多少の色の違いや斑点はあらかじめご了承ください。
- 記載されている商品は仕様や取り扱いを予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。



全国マスチック事業協同組合連合会

〒150-0032 東京都渋谷区鶯谷町19番22号 塗装会館
TEL:03-3496-3861(代表) FAX:03-3496-6747

<http://www.mastic.or.jp/>

お問い合わせ

北海道マスチック事業協同組合

〒003-0005 北海道札幌市白石区東札幌5-1 札幌市産業振興センター内
TEL:011-822-4116 FAX:011-822-4117

東北マスチック事業協同組合

〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-12-31
ライオンズマンション本町 鈴木ビル205号
TEL:022-212-1103 FAX:022-212-1052

関東マスチック事業協同組合

〒150-0032 東京都渋谷区鶯谷町19-22 塗装会館
TEL:03-3496-3861 FAX:03-3496-6747

中部マスチック事業協同組合

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-13-4
TEL:052-202-1498 FAX:052-204-1352

近畿マスチック事業協同組合

〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町1-8-9 大阪塗料会館6F
TEL:06-6263-1108 FAX:06-6263-4655

中国・四国マスチック事業協同組合

〒730-0051 広島県広島市中区大手町1-1-10 大手町1番ビル
TEL:082-246-3232 FAX:082-242-7254

九州マスチック事業協同組合

〒810-0024 福岡県福岡市中央区板坂2-1-3 荒川ビル21号
TEL:092-715-5630 FAX:092-771-9922